

Tekniska Data Pro-Lite

Slaghållfasthet	750 N/mm ²
Böjhållfasthet	120 N/mm ²
E-modul	2300 N/mm ²
Vikt	1,3 g/cm ³
Termisk utvidgn. Koefficient	67 x 10 ⁻⁵ /°C
Värmeledningstal	0,21 W/mK
Formfasthet	145 °C

	20 mm 9-lags		30 mm 13-lags	
	Klar	Opal	Klar	Opal
Ljustransmission	42	39	35	29
Ljuddämpning	22	22	23	23
G-värde	47	45	38	35
U-värde PC panel	1,6	1,6	1,1	1,1
U-värde lanternin på massiv sarg*	1,9	1,9	1,7	1,7
U-värde lanternin på isolerad sarg*	1,7	1,7	1,4	1,4
U-värde lanternin på massiv sarg**	1,8	1,8	1,5	1,5
U-värde lanternin på isolerad sarg**	1,6	1,6	1,3	1,3

* Resultatet gäller för 120 x 140 cm lanternin och 30 cm sarg över färdigt tak

** Resultatet gäller för 240 x 480 cm lanternin och 30 cm sarg över färdigt tak